

FICHA TÉCNICA

Enduido plástico Int./Ext. Iberia

Descripción

Enduido plástico a base de polimeros acrilicos, cargas y aditivos

Características

Formulado para obtener gran poder de relleno, muy buena lijabilidad, rápido secado, resistencia a los hongos y a la alcalinidad residual de paredes nuevas. Admite la aplicación posterior de pinturas al agua y al aguarrás, tanto mate como satinadas.

Usos

En interior y exterior. Para alisar y rellenar imperfecciones de paredes nuevas de revoque, yeso y paredes previamente pintadas.

Resistencia

Muy buena resistencia interior y exterior.

Preparación de la superficie

Antes de aplicar el producto eliminar las partes flojas con cepillo de cerda y espátula. Limpiar la suciedad con agua y detergente, enjuagar y dejar secar. En presencia de hongos y algas, eliminar con lavandina diluida (1 parte de lavandina concentrada en 10 partes de agua), enjuagar con agua y dejar secar o tratar con Líquido Fungicida.

Reparar orificios, grietas y fisuras. En el caso de filtraciones de agua / humedad, se debe eliminar su origen y dejar secar antes de enduir.

No es apto para reparar grietas o rajaduras.

Dejar fraguar el revoque nuevo por 30 días como mínimo.

Usar siempre de base Fijador Sellador diluido 3 a 1 con agua antes de aplicar el enduido int/ext. Dejar secar, lijar y volver a aplicar Fijador sellador sobre la reparación, imperfección, planchado o empaste realizado.

Modo de aplicación

Utilizar espátula de acero, goma de masillar o llana. Si la depresión a enduir es mayor a 3 mm, aplicar varias capas finas sucesivas, dejando secar entre manos y lijando con lija fina.

Propiedades

Rendimiento Teórico	3 a 5m ² , dependiendo del trabajo a realizar y las condiciones del sustrato.	
Diluyente	Agua	
Dilución	De ser necesario un 5% como máximo	
Cantidad de manos	Capas sucesivas finas.	
Limpieza de utensilios	Agua y detergente	
Relación de mezcla	NC	
Sólidos en peso [%]	69 ± 2 %	IRAM 1109-A08
Densidad [g/cm³]	1.72-1.76	IRAM 1109-A02
Viscosidad [UK]	700 /800 Gm	IRAM 1109-A13

Tiempo de secado al tacto (a 25°C, 60 % humedad)	2 a 3hs El tiempo que tarda en secar al tacto un enduido puede variar dependiendo de factores como la temperatura ambiente, la humedad relativa y la cantidad de producto aplicado. (a 25°C/60% Humedad)	IRAM 1109-B04
Secado entre manos	3 a 6 hs antes de lijar. (a 25°C/60% Humedad)	
Secado final	6 a 8 horas antes aplicar la pintura de terminación. (a 25°C/60% Humedad)	
Vida útil	24 meses desde su fecha de fabricación indicada en el lote	
Color	Blanco.	
Acabado	Mate	

Recomendaciones

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados. No aplicar sobre superficies calientes, con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad. Al aplicar en exteriores contemplar 48 horas sin lluvias después de la aplicación. Las herramientas se lavan con agua y detergente antes que seque el material.

Seguridad y medio ambiente

El usuario debe leer las Fichas de Datos de Seguridad correspondientes más recientes antes de utilizar cualquier producto, para obtener información y asesoramiento sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de los productos químicos, así como datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros relacionados con la seguridad.

Notas legales

Todos los datos y valores de esta hoja técnica están basados en ensayos de laboratorio, pudiendo variar en mediciones de obra debido a temperatura, almacenamiento, aplicación, etc. En la práctica las posibles diferencias en materiales, soportes y condiciones reales son tales que sería imposible contemplarlas en esta ficha técnica. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. Paclín se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Los pedidos son aceptados bajo las presentes condiciones y de conformidad con los términos de las condiciones generales de venta y suministro al momento de efectuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer y utilizar la última versión de las fichas técnicas de los productos, copias de las cuales se enviarán a quien solicite.



Pinturas Paclín S.A.
www.pinturapaclin.com